JETA INDUSTRY

Россия, Санкт-Петербург
ул. Полевая-Сабировская, 15, лит. В
8 (800) 222-25-91
www.jetaindustry.ru
info@jetaindustry.ru

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

2К полиэфирная шпатлевка JETA Industry 20/7 армированная волокном JI35020601\01

Высококачественная ультралегкая полиэфирная шпатлевка премиум класса армированная стекловолокном для кузовного ремонта больших поверхностей. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах. Подходит для промышленного ремонта, в котором очень важен низкий удельный вес материала. При высыхании меняет цвет на желтый, что позволяет контролировать процесс полимеризации шпатлевки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Двухкомпонентная
Цвет	Зеленый, после отверждения желтый
VOC, г/л	40
Плотность (DIN 51 757), кг/л	0,94±0,02

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Выравнивание поверхности
- Прочное армированное покрытие
- Отличная адгезия к металлам
- Легко перемешивается и наносится
- Легко шлифуется, не забивая абразив
- Не применять для шпатлевания мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой

ОСНОВАНИЯ

Шпатлевку не следует наносить на реактивные, однокомпонентные и эфироцеллюлозные грунты.

- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Алюминий
- Полиэфирные ламинаты

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ









ПОЛИЭФИРНЫЙ ЛАМИНАТ

- Обезжирить средством «Антисиликон»
- Шлифовать «по сухому» P120-240
- Обезжирить средством «Антисиликон»

СТАЛЬ

- Обезжирить средством «Антисиликон»
- Шлифовать «по сухому» P80-120
- Обезжирить средством «Антисиликон»

АЛЮМИНИЙ

- Обезжирить средством «Антисиликон»
- Матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine)
- Обезжирить средством «Антисиликон»

ГРУНТ, СТАРОЕ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- Обезжирить средством «Антисиликон»
- Шлифовать «по сухому» P220-280
- Обезжирить средством «Антисиликон»

JETA INDUSTRY

Россия, Санкт-Петербург
ул. Полевая-Сабировская, 15, лит. В
8 (800) 222-25-91
www.jetaindustry.ru
info@jetaindustry.ru

СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Пропорция смешивания/ Наим. компонента	По массе
2К ПЭ шпатлевка JETA Industry 20/7 армированная волокном	100
Отвердитель для ПЭ шпатлевки JETA Industry	3

Компоненты тщательно перемешать перед применением до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси при 23°С: 5 мин
При температурах ниже 23°С (17°С мин.) срок жизнеспособности увеличивается, при повышенных температурах – сокращается.

При работе с продуктами используйте средства индивидуальной защиты!

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Нанесение шпателем

Рекомендуемая толщина покрытия до 5 мм

ШЛИФОВКА

При температуре 23°С и соотношении отверждения 100:3 шпатлевка способна шлифоваться через 25-40 мин.
Шлифовку рекомендуется производить с применением абразива Р80 - Р180 орбитальной или ротор-орбитальной шлифовальной машинки.

ОКРАСКА

На поверхность шпатлевки возможно наносить все традиционные лакокрасочные системы. Шпатлевка устойчива к стандартным температурам горячей сушки в пределах 80-110°С. В случае надобности нанесения шпатлевки на антикоррозийные грунтовки с последующей горячей сушкой эмали рекомендуется применить грунтовочную краску горячей сушки, или двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Применение лакокрасочных материалов атмосферной сушки под шпатлевку с последующей высокотемпературной сушкой не рекомендуется.

JETA INDUSTRY

Россия, Санкт-Петербург
ул. Полевая-Сабировская, 15, лит. В
8 (800) 222-25-91
www.jetaindustry.ru
info@jetaindustry.ru

СУШКА*



Готова к шлифованию через 25-40 минут при 23°С
При принудительной сушке, шпатлевка готова к шлифованию через 10-15 минут при 60°С

* Перед температурной сушкой необходима выдержка при естественной температуре в течение 5-10 мин.
Время сушки зависит от толщины пленки, температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА

Очистку инструмента производить непосредственно после нанесения шпатлевки. Очищать шпатлевку до момента отверждения.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицировано ВНИИЖТ №ЗЖТ003114

УПАКОВКА

2К полиэфирная шпатлевка JETA Industry 20/7 армированная волокном - 1,0 л в жестяной банке.
Отвердитель для ПЭ шпатлевок JETA Industry - 45 г в тюбике.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

2К полиэфирная шпатлевка JETA Industry 20/7 армированная волокном - 24 месяца в закрытой заводской упаковке.
Отвердитель для ПЭ шпатлевок JETA Industry - 24 месяца в закрытой заводской упаковке.

Шпатлевка должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже плюс 10^{O}С и не выше плюс 25^{O}С .

Хранить в плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Внимание: после каждого использования емкость следует незамедлительно закрыть! Не допускать перегрева отвердителя!

Информация, указанная в каталоге, получена на основании лабораторных исследований и опыта применения.
Данные актуальны на момент выпуска каталога и не являются исчерпывающими.